

QUADRO DE TRATAMENTOS

TRATAMENTO	RESISTÊNCIA EM CÂMARA DE NEVOEIRO SALINO *				ACABAMENTO					PROCESSO	
	Sem Selante		Com Selante		Branco (Trivalente)	Amarelo (Hexavalente)	Preto (Trivalente)	Iridescente (Trivalente)	Transparente (Trivalente)	Suspensão	Tambor
	Corrosão Branca	Corrosão Vermelha	Corrosão Branca	Corrosão Vermelha							
Zinco - Alcalino	72 h	240 h	240 h	480 h	X	X	X	X		X	X
Zinco - Ácido	24 h	144 h	96 h	240 h	X	X					X
Zinco - Níquel	120 h	> 720 h	240 h	> 1000 h			X		X	X	X

* - os valores apresentados são orientativos e podem variar conforme a configuração e geometria da peça, ou o processo utilizado.